
FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Tensor "C-6mm" rosca externa derecha M-8 *AISI 316*

MATERIA PRIMA AISI 316
Ø6,3mm C 0,07% - Si 0,43% - Mn 1,23% - P 0,03% - S0,01% - Cr 16,21% - Ni10,49% - Mo2,00% - N0,03%
Ø7,5mm C 0,06% - Si 0,41% - Mn 1,52% - P 0,04% - S0,02% - Cr 16,47% - Ni10,25% - Mo2,15% - N0,50%
Ø9mm C 0,04% - Si 0,38% - Mn 1,29% - P 0,04% - S0,01% - Cr 16,84% - Ni10,35% - Mo2,14% - N0,40%





Code Number	Carga de Rotura (B.L)	Ø	L	L1	L2	D	D1	G
716080806	2.000 kg	6	80	40	35	9	8	M-8

Fabricación según norma UNE-EN 13241-1-2004