
FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Tensor "C-4mm" rosca interna derecha M-6 *AISI 316*

MATERIA PRIMA AISI 316
Ø8mm C 0,06% - Si 0,41% - Mn 1,52% - P 0,04% - S0,02% - Cr 16,47% - Ni10,25% - Mo2,15% - N0,50%
Ø8mm C 0,06% - Si 0,41% - Mn 1,52% - P 0,04% - S0,02% - Cr 16,47% - Ni10,25% - Mo2,15% - N0,50%
Ø11mm C 0,02% - Si 0,32% - Mn 1,63% - P 0,03% - S0,03% - Cr 16,80% - Ni10,00% - Mo2,02% - N0,03%





Code Number	Carga de Rotura (B.L)	Ø	L1	L2	L3	L4	D1	D2	D3	G
716040604	1.000 kg	4	65	25	20	35	8	6,35	4,4	M-6

Fabricación según norma UNE-EN 13241-1-2004